



ZESKANUJ MNIE

Wąż Do Materiałów Ściernych Typ: Cimento Sd 10 Bar

Liczba wariantów: 12

Wąż Do Piaskowania Cimento Sd 10 Bar

Cechy węży trudnościeralnych do piaskownia:

- **Warstwa wewn.:** odporna na ścieranie, antystatyczna guma naturalna.
- **Wzmocnienie:** 2 opłoty tekstylne, miedziana linka antystatyczna.
- **Warstwa zewn.:** specjalna guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne, nakłuwana (pin-pricked).
- **Zakres temperatur:** -40°C / +70°C.
- **Zastosowanie:** wąż ssawno-tłoczny do przesyłu suchego cementu, piasku, żwiru i innych substancji ściernych.
- **Normy:** ISO 1307.
- **Ścieralność:** zgodna z normą: DIN 53516 $\leq 60 \text{ mm}^3$.

Wąż ssawno-tłoczny do przesyłu suchego cementu, piasku, żwiru i innych substancji ściernych to jeden z wielu produktów dostępnych w naszej ofercie. Zobacz inne [węże trudnościeralne](#), które możemy Ci zaoferować.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	Vacuum bar	R min. mm	W g/m	L m
PWT-25 CIMENTO SD/10	25,4	1	39	10	30	-0,92	125	880	40
PWT-32 CIMENTO SD/10	32	1 1/4	45	10	30	-0,92	160	1045	40
PWT-38 CIMENTO SD/10	38	1 1/2	52	10	30	-0,92	190	1395	40
PWT-51 CIMENTO SD/10	50,8	2	66	10	30	-0,92	250	1975	40
PWT-63 CIMENTO SD/10	63,5	2 1/2	78,5	10	30	-0,92	315	2315	40
PWT-76 CIMENTO SD/10	76,2	3	92	10	30	-0,92	380	3117	40
PWT-90 CIMENTO SD/10	90	3 1/2	107	10	30	-0,92	450	3760	40
PWT-102 CIMENTO SD/10	101,6	4	120	10	30	-0,92	550	4550	40
PWT-127 CIMENTO SD/10	127	5	149	10	30	-0,92	700	6697	40
PWT-152 CIMENTO SD/10	152,4	6	174,5	10	30	-0,92	850	8807	40
PWT-203 CIMENTO SD/10	203,2	8	229	10	30	-0,92	1200	13690	20
PWT-254 CIMENTO SD/10	254	10	281	10	30	-0,92	1550	17156	20

